

Antilux® 550

Licht- und Ozon- schutzwachse

Verwendungszweck

Schutzwachs für Gummiartikel gegen Rissbildung durch Ozon- und Witterungseinflüsse

Produktbeschreibung

| | |
|----------------------------------|--|
| Zusammensetzung: | Gemisch ausgewählter Paraffine und Mikrowachse mit enger Molekulargewichtsverteilung |
| Aussehen: | hellgelbe Pastillen |
| Dichte, 20 °C: | ca.0,91 g/cm ³ |
| Erstarrungspunkt (DIN ISO 2207): | 58-60°C |
| Physiologische Eigenschaften: | siehe Sicherheitsdatenblatt |

Anwendung

| | |
|----------------|---|
| Wirkungsweise: | Antilux 550 wandert aufgrund seiner geringen Löslichkeit in Kautschukvulkanisaten an deren Oberfläche und bildet dort einen geschlossenen Schutzfilm, der bis zu Temperaturen um 30 °C beständig ist. Die Filmbildung erfolgt schnell. Ozonschutzmittel und Antioxidantien werden durch Migration von Antilux 550 an der Vulkanisatoberfläche angereichert. |
| Verarbeitung: | Die Pastillenform erleichtert das Abwiegen und Einmischen. Für eine gute Verteilung empfiehlt es sich, Antilux 550 zu Beginn des Mischprozesses einzuarbeiten. Die Mischtemperatur soll den Schmelzpunkt des Schutzwachses übersteigen. |
| Dosierung: | 2-15 phr, je nach Mischungstyp |
| Einsatzgebiet: | Technische Form- und Spritzartikel, Profile, Moosgummi und Kabel im Temperaturbereich der gemäßigten Klimazone. Optimale Erfüllung von Prüfspezifikationen in der Ozonkammer bei Temperaturen um 25 °C, insbesondere bei kurzen Vorlagerungszeiten. Der Schutzbereich kann durch Kombinationen mit höher schmelzenden Antilux-Typen erweitert werden. |

Verpackung

20 kg PE Sack auf 1040 kg Palette

Lagerfähigkeit

Bei Lagertemperaturen bis 25 °C 1095 Tage ab Herstellungsdatum; bei höheren Temperaturen können die Pastillen verbacken, was die Wirksamkeit jedoch nicht beeinträchtigt.

Handhabung

Maßgeblich für den Umgang mit Antilux 550 ist das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der von uns Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Addonyl® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Rhein Chemie Rheinau GmbH, Deutschland.



LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Rhein Chemie
Kennedyplatz 1
D-50569 Köln, Deutschland
<http://rch.lanxess.com>