

LEVANOX® Gelb 3910 LF

Colour Index	Teil I Teil II	Pigment Yellow 42 77492
Zusammensetzung	wässrige, lösemittelfreie, anorganische Pigmentpräparation	
Sicherheitsdatenblatt	154028	
Lieferform	pastöse, pumpfähige Dispersion	
Farbtoleranz (CIELab)	DE max. 1,0	
Farbstärketoleranz	95,0 – 105,0 %	
Dichte (23°C)	1,66 – 1,84 g/cm ³	
Haupteinsatzgebiet	Dispersionsfarben	
Weitere Einsatzgebiete	Phenolharzeinfärbung, Melaminharzeinfärbung, Schmirgel-papier, Technisches Laminatpapier, Kunstleder (Koagula-tion), Papiermassefärbung, Papierstrich, Tapetenfarben, Non-woven, Holzbeizen, Asphalt, Düngemittel, Schuhpflege-mittel, Wasch- und Reinigungsmittel	
Lagerfähigkeit	24 Monate ab Lieferung Werk LANXESS Deutschland GmbH	
Pigmentgehalt	ca. 57 %	
Tensidtyp	nicht ionisch	
pH Wert	6,0 – 8,0; 10 % in KCl-Lösung (in Anlehnung an DIN ISO 787-9)	
Viskosität (23°C)	max. 3500 mPa s (D = 29 s ⁻¹) DIN 53019	

Hinweise für den Gebrauch

Vor jedem Gebrauch aufrühren und die Gebinde nach dem Gebrauch wie-der verschließen.



Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.



LANXESS Deutschland GmbH
Business Unit Rhein Chemie Additives
Kennedyplatz 1
50569 Köln, Deutschland
<http://rch.lanxess.com>

